

材料编号 1.1141 · 类别 1.1

1.1141

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 20 个地区的 52 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 52 覆盖 20 个地区	性能数据 6 已收录
-------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 98.9 % ● Mn — 0.4 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● 痕量元素与杂质 · 0.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

力学性能

3 种状态、5 项数值

SOFT ANNEALED	HB	HRB	HV
Soft annealed	143	76	140
NORMALIZED	HB		
Normalized	95-150		

COLD ROLLED	HV
Cold rolled	260

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

52 个牌号 · 其中 6 个已证实相同

英国	8	澳大利亚 / 新西兰	4
040A15	bs	1015	as-nzs
055M15	bs	K1015	as-nzs
080A15	bs	K1018	as-nzs
080M15	bs	K1020	as-nzs
32C	bs		
C15 C15E C15R	bs	日本	3
CS17	bs	S15C	jis
EN32C	bs	S15CK	jis
		S17C	jis
美国	6	捷克	3
G10150 该牌号专有名称	uns	12 020 VAR	csn
G10170 该牌号专有名称	uns	12020	csn
1015 该牌号专有名称	aisi-sae	12023	csn
1017 该牌号专有名称	aisi-sae		
Gr.1015	aisi-sae	国际	2
Gr.1016	aisi-sae	C15E4	iso
		C15M2	iso
欧洲	5		
1.1141	din-en	俄罗斯 / 独联体	2
C15	din-en	15	gost
C15E 该牌号专有名称	din-en	ct15	gost
Ck 15 该牌号专有名称	din-en		
Gr.1016	din-en	意大利	2
		C15	uni
法国	4	C16	uni
C15E	afnor		
C18RR	afnor	中国	1
XC12	afnor	15	gb
XC15	afnor		
西班牙	4	瑞典	1
C15K	une	1370	ss
C16k	une		
F.1511	une	斯洛伐克	1
F.1511 -C 16 k	une	12 023	stn

波兰	1	罗马尼亚	1
15	pn	OLC15	stas
克罗地亚	1	奥地利	1
CY221	hrn	RC15	onorm
匈牙利	1	芬兰	1
C 15	msz	505	sfs

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.1141 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1141	2026年9月13日