

材料编号 1.1228 · 类别 1.1

1.1228

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 5 个地区的 6 个标准牌号。


密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 6 覆盖 5 个地区	性能数据 12 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分

质量分数 (%)



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

6 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	2	英国	1
G10590 该牌号专有名称	uns	C60 C60E C60R	bs
1059 该牌号专有名称	aisi-sae	国际	1
欧洲	1	C60 C60E4 C60M2	iso
C60D2 该牌号专有名称	din-en	日本	1
		S58C	jis

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.1228 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1228	2026年9月5日