

材料编号 1.1233 · 类别 1.1

1.1233

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 7 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 13 覆盖 7 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.6 % ● Mn — 1.1 % ● C — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● 痕量元素与杂质 · 0.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	6	欧洲	1
G10600 该牌号专有名称	uns	56Mn4 该牌号专有名称	din-en
1060 该牌号专有名称	aisi-sae	国际	1
1062	aisi-sae	56Mn4	iso
1066	aisi-sae	捷克	1
1566	aisi-sae	13 180	csn
C1062	aisi-sae	波兰	1
俄罗斯 / 独联体	2	65G	pn
65G	gost	罗马尼亚	1
65GA	gost	65MN10	stas

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.1233 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1233	2026年9月3日