

材料编号 1.2162 · 类别 1.2

1.2162

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 8 个地区的 17 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 17 覆盖 8 个地区	性能数据 7 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.1 % ● Mn — 1.3 % ● Cr — 1.2 % ● Si — 0.3 % ● 微量元素与杂质 · 0.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

力学性能

1 种状态、1 项数值

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	217

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

17 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

国际	5	捷克	2
16MnCr5	iso	14221	csn
16MnCrS5	iso	19487	csn
20MnCr5	iso	斯洛伐克	2
20MnCrS5	iso		
21MnCr5	iso	14 221	stn
		19 487	stn
美国	2		
G51150	uns	波兰	2
G51200	uns	16HG	pn
		20HG	pn
法国	2		
16MC5	afnor	欧洲	1
20MC5	afnor	21MnCr5 该牌号专有名称	din-en
		俄罗斯 / 独联体	1
		18ChG	gost

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.2162 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.2162	2026年9月6日