

材料编号 1.4514 · 类别 1.4

1.4514

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 6 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 6 覆盖 2 个地区	性能数据 12 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



铁——余量，任何标准都不会列出它 — 73.3 % Cr — 14.6 % Ni — 7.1 % Mo — 2.4 % 微量元素与杂质 · 2.6%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

6 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	5	美国 / 航空航天	1
S15700 该牌号专有名称	uns	5520	ams
S15780 该牌号专有名称	uns		
S15789 该牌号专有名称	uns		
632 该牌号专有名称	aisi-sae		
A693 Grade 632	astm		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.4514 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4514	2026年9月9日