


1.4545

密度	其他标准名称	性能数据
7.85 g/cm³	12 覆盖 3 个地区	10 已收录

质量分数 (%)

Fe	Cr	Ni	Cu
----	----	----	----

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

12 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	8	美国 / 航空航天	3
S15500 该牌号专有名称	uns	5659	ams
15-5PH	aisi-sae	5826	ams
XM-12 该牌号专有名称	aisi-sae	5862	ams
A564	astm	欧洲	1
A564 Type XM-12	astm		
A693	astm		
A705	astm		
A705 Type XM-12	astm		
		X5CrNiCu15-5 该牌号专有名称	din-en

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.4545 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4545	2026年8月22日