

材料编号 1.7005 · 类别 1.7

# 1.7005

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

|                         |                             |                      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 其他标准名称<br><b>1</b> 覆盖 1 个地区 | 性能数据<br><b>7</b> 已收录 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|

## 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 98.1 % ● Mn — 0.7 % ● Cr — 0.5 % ● C — 0.4 % ● 微量元素与杂质 — 0.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

## 物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位    |
|----|------|-------|
| 密度 | 7.85 | g/cm³ |

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 欧洲                         | 1      |
| 45Cr2 <span>该牌号专有名称</span> | din-en |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 1.7005 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|                        |                        |        |           |
|------------------------|------------------------|--------|-----------|
| 在线数据表                  | 牌号检索                   | 材料号    | 发布        |
| <a href="#">查看材料页面</a> | <a href="#">检索全部牌号</a> | 1.7005 | 2026年9月9日 |