

材料编号 1.8804 · 类别 1.8

# 1.8804

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 3 个标准牌号。

|                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 其他标准名称<br><b>3</b> 覆盖 2 个地区 | 性能数据<br><b>13</b> 已收录 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97 %    ● Mn — 1.6 %    ● Si — 0.5 %    ● Ni — 0.3 %    ● 痕量元素与杂质 · 0.6%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Cr。

力学性能

1 种状态、2 项数值

| THERMO MECHANICAL ROLLING | REH<br>N/mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------------|
| ≤ 16                      | 355                      |
| 16 – 25                   | 345                      |

物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

| 欧洲       | 2      | 英国   | 1  |
|----------|--------|------|----|
| S355G5   | din-en | 355D | bs |
| S355G5+M | din-en |      |    |

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.8804 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.8804 | 2026年9月16日 |