

材料编号 1.8809 · 类别 1.8


1.8809

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 9 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 9 覆盖 4 个地区	性能数据 15 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分

质量分数 (%)



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

由成分计算 · °C

预测 AE3
822 °C

1 项数值

项目

9个牌号·其中3个已证实相同

欧洲

2WGr.50/50T

S355G12 该牌号专有名称

S355G12+M 该牌号专有名称

S355G12+N 该牌号专有名称

美国

2HGr.50

2WGr.50/50T

挪威

Y21S355M3

Y21S355N3

英国

355EMZ

2

ns

ns

1

bs

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表

[查看材料页面](#)

牌号检索

检索全部牌号

材料号

1.8809

发布

2026年9月7日