

材料编号 1.8815 · 类别 1.8

1.8815

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 4 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 4 覆盖 2 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	-----------------------------	----------------------


化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.6 % ● Mn — 1.4 % ● Si — 0.4 % ● Mo — 0.3 % ● 痕量元素与杂质 · 0.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³

各标准中的名称

4 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	3	欧洲	1
K12021	该牌号专有名称 uns	18MnMoV6-3	该牌号专有名称 din-en
K12022	该牌号专有名称 uns		
K12524	该牌号专有名称 uns		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.8815 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.8815	2026年9月11日