

材料编号 1.8890 · 类别 1.8


# 1.8890

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

|                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 其他标准名称<br><b>1</b> 覆盖 1 个地区 | 性能数据<br><b>15</b> 已收录 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|


化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96 %    ● Mn — 1.4 %    ● Ni — 0.8 %    ● Si — 0.6 %    ● 痕量元素与杂质 · 1.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

|                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预测 AE3<br>807 °C | 预测 AE1<br>708 °C | 预测 ACM<br>438 °C | 预测 BS<br>540 °C |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|

力学性能

1 种状态、3 项数值

| QUENCHED AND TEMPERED | RM<br>N/mm² |
|-----------------------|-------------|
| ≤ 20                  | 740–930     |
| 20 – 40               | 690–860     |
| 40 – 65               | 630–800     |

物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位    |
|----|------|-------|
| 密度 | 7.85 | g/cm³ |

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 欧洲                        | 1      |
| P620QL <div>该牌号专有名称</div> | din-en |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.8890 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.8890 | 2026年9月18日 |