

材料编号 1.9313 · 类别 1.9

# 1.9313

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 3 个标准牌号。

|                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 其他标准名称<br><b>3</b> 覆盖 2 个地区 | 性能数据<br><b>5</b> 已收录 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|

## 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 99.5 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.1 % ● S — 0.1 % ● 痕量元素与杂质 · 0 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Si, Ni, Cr, Mo。

## 物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

## 各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

|                |          |                  |        |
|----------------|----------|------------------|--------|
| 美国             | 2        | 欧洲               | 1      |
| G10050 该牌号专有名称 | uns      | SAE 1005 该牌号专有名称 | din-en |
| 1005 该牌号专有名称   | aisi-sae |                  |        |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 1.9313 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布        |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.9313 | 2026年9月4日 |