

材料编号 EN-JM1140

EN-JM1140

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 11 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 13 覆盖 11 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、3 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	–
GOST 1215-79	–	–	150–207

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	2	俄罗斯 / 独联体	2
EN-GJMB-450-6 该牌号专有名称	din-en	KCH45-7	gost
GTS-45-06 该牌号专有名称	din-en	K445-7	gost

美国	1
45006	aisi-sae
英国	1
P45-06	bs
法国	1
MN450-6	afnor
日本	1
FCMP440	jis
意大利	1
P45-06	uni

瑞典	1
0854-00	ss
捷克	1
422545	csn
波兰	1
Zcp45006	pn
奥地利	1
GTS-450	onorm

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-JM1140 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JM1140	2026年9月1日