

材料编号 EN-JS1030

EN-JS1030

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 18 个地区的 31 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 31 覆盖 18 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

31 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

法国	5	瑞典	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	澳大利亚 / 新西兰	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
欧洲	2		
EN-GJS-400-15 该牌号专有名称	din-en	美国	1
GGG-40 该牌号专有名称	din-en	60-40-18	aisi-sae
英国	2	西班牙	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		捷克	1
国际	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	波兰	1
		Zs40015	pn
日本	2		
FCD40	jis	保加利亚	1
FCD400	jis	380-17	bds
中国	2	奥地利	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		比利时	1
俄罗斯 / 独联体	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	芬兰	1
		GRP400	sfs
意大利	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-JS1030 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JS1030	2026年8月27日