

材料编号 EN-JS1072

EN-JS1072

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 18 个地区的 31 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 31 覆盖 18 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

31 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

法国	5	英国	2
400/17	afnor	420-12	bs
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs
FGS370-17	afnor	国际	2
FGS400-12	afnor	400-12	iso
FGS400-15	afnor	400-15	iso
欧洲	2	日本	2
EN-GJS-400-15U 该牌号专有名称	din-en	FCD40	jis
GGG-40 该牌号专有名称	din-en	FCD400	jis

中国	2
QT400-15	gb
QT400-18	gb
俄罗斯 / 独联体	2
VCH40	gost
B440	gost
意大利	2
GS 370-17	uni
GS400-12	uni
瑞典	2
07 17-02	ss
0717-00	ss
澳大利亚 / 新西兰	2
0717-02	as-nzs
300-17	as-nzs
美国	1
60-40-18	aisi-sae

西班牙	1
FGE 38-17	une
捷克	1
422304	csn
波兰	1
Zs40015	pn
保加利亚	1
380-17	bds
奥地利	1
SG38	onorm
比利时	1
FNG38-17	nbn
芬兰	1
GRP400	sfs

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-JS1072 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JS1072	2026年9月4日