

材料编号 EN-JS1083

EN-JS1083

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 29 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 29 覆盖 21 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

29 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	3	俄罗斯 / 独联体	2
65-45-12	aisi-sae	VCH50	gost
70-50-05	aisi-sae	B450	gost
80-55-06	aisi-sae		
欧洲	2	意大利	2
EN-GJS-500-7C 该牌号专有名称	din-en	GS 500	uni
GGG-50 该牌号专有名称	din-en	GS500-7	uni
英国	2	波兰	2
500/7	bs	ZS5002	pn
SNG 500	bs	Zs5007	pn

奥地利	2
GGG500	onorm
SG50	onorm
法国	1
FGS 500-7	afnor
西班牙	1
FGE 50-7	une
国际	1
500-7	iso
日本	1
FCD500	jis
中国	1
QT500-7	gb
瑞典	1
07 27-02	ss

捷克	1
422305	csn
拉丁美洲	1
FMNP55005	copant
匈牙利	1
GoV50	msz
澳大利亚 / 新西兰	1
500-7	as-nzs
保加利亚	1
500-2	bds
比利时	1
FNG50-7	nbn
荷兰	1
GN50	nen
芬兰	1
GRP500	sfs

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-JS1083 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
EN-JS1083

发布
2026年9月12日