

材料编号 EN-JS1092

EN-JS1092

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 31 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 31 覆盖 21 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

31 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

英国	3	法国	2
600/3	bs	FGS 600-3	afnor
600/7	bs	FGS600-2	afnor
SNG 600	bs		
欧洲	2	日本	2
EN-GJS-600-3U 该牌号专有名称	din-en	FCD60	jis
GGG-60 该牌号专有名称	din-en	FCD600	jis
美国	2	俄罗斯 / 独联体	2
80-55-06	aisi-sae	VCH60	gost
80-60-03	aisi-sae	B460	gost

意大利	2	捷克	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
波兰	2	拉丁美洲	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn		
奥地利	2	匈牙利	1
GGG600	onorm	GoV60	msz
SG60	onorm	澳大利亚 / 新西兰	1
西班牙	1	600-3	as-nzs
FGE60-2	une	保加利亚	1
		600-2	bds
国际	1	比利时	1
600-3	iso	FNG60-2	nbn
中国	1	荷兰	1
QT600-3	gb	GN60	nen
瑞典	1	芬兰	1
07 32-03	ss	GRP600	sfs

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-JS1092 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
EN-JS1092

发布
2026年9月3日