

材料编号 1.0711 · 类别 1.0

S100

材料号 1.0711

亦列为 10 S 10

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 6 个地区的 9 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 9 覆盖 6 个地区	性能数据 6 已收录
-------------------------	-----------------------------	----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ · m
20	7.8	250

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

9 个牌号 · 其中 6 个已证实相同

美国	3	欧洲	1
G12120 该牌号专有名称	uns	10 S 10 该牌号专有名称	din-en
1212 该牌号专有名称	aisi-sae	英国	1
B1112 该牌号专有名称	aisi-sae	220M07	bs
日本	2	法国	1
9S20 该牌号专有名称	jis	S100	afnor
SUM21	jis	韩国	1
		SUM21 该牌号专有名称	ks

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S100 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0711	2026年8月21日