

材料编号 1.3348 · 类别 1.3

Z100DCWV09-04-02-02

材料号 1.3348

亦列为 HS2-9-2

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 8 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 13 覆盖 8 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 81.4 % ● Mo — 8.7 % ● Cr — 4 % ● V — 2 % ● 痕量元素与杂质 · 4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、2 项数值

状态 · 尺寸	HB
Annealed	269
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 5 个已证实相同

欧洲	3	法国	1
1.3348	din-en	Z100DCWV09-04-02-02	afnor
HS2-9-2 该牌号专有名称	din-en	日本	1
S 2-9-2 该牌号专有名称	din-en	SKH58	jis
西班牙	3	意大利	1
2-9-2	une	HS2-9-2	uni
F.5607	une	瑞典	1
HS2-9-2	une	2782	ss
美国	2	韩国	1
T11307 该牌号专有名称	uns	SKH58 该牌号专有名称	ks
M7 该牌号专有名称	aisi-sae		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Z100DCWV09-04-02-02 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.3348	2026年9月10日