

材料编号 1.3351 · 类别 1.3

# M4

## 材料号 1.3351

亦列为 HS6-5-4


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 5 个标准牌号。

|                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 其他标准名称<br><b>5</b> 覆盖 4 个地区 | 性能数据<br><b>10</b> 已收录 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|


### 化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

### 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、2 项数值

| 状态 · 尺寸       | HB  |
|---------------|-----|
| Annealed      | 269 |
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 269 |

物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各标准中的名称

5 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

|                 |          |               |     |
|-----------------|----------|---------------|-----|
| 美国              | 2        | 日本            | 1   |
| T11304 该牌号专有名称  | uns      | SKH54         | jis |
| M4 该牌号专有名称      | aisi-sae | 韩国            | 1   |
| 欧洲              | 1        | SKH54 该牌号专有名称 | ks  |
| HS6-5-4 该牌号专有名称 | din-en   |               |     |

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 M4 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.3351 | 2026年9月11日 |