

材料编号 EN-JL1020

No.25

材料号 EN-JL1020

亦列为 EN-GJL-150

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 22 个地区的 37 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 37 覆盖 22 个地区	性能数据 2 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

2 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

各标准中的名称

37 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	6	英国	3
F11401 该牌号专有名称	uns	150	bs
F11701 该牌号专有名称	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

瑞典	3	中国	1
0115	ss	HT150	gb
0115-00	ss		
O115	ss	意大利	1
		G15	uni
欧洲	2	捷克	1
EN-GJL-150 该牌号专有名称	din-en	422415	csn
GG-15 该牌号专有名称	din-en		
		拉丁美洲	1
法国	2	FG150	copant
FGL150	afnor		
Ft 15 D	afnor	匈牙利	1
		OV15	msz
日本	2	罗马尼亚	1
FC15	jis	FC150	stas
FC150	jis		
俄罗斯 / 独联体	2	澳大利亚 / 新西兰	1
SCH15	gost	T150	as-nzs
C415	gost		
波兰	2	保加利亚	1
Z115	pn	Vch15	bds
Z1150	pn		
奥地利	2	比利时	1
GG15	onorm	FGG15	nbn
GG150	onorm		
西班牙	1	荷兰	1
FG15	une	GG15	nen
		台湾	1
国际	1	FC150	cns
150	iso		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 No.25 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JL1020	2026年9月3日