

材料编号 EN-JL1020

150

材料号 EN-JL1020

亦列为 EN-GJL-150

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 22 个地区的 37 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 37 覆盖 22 个地区	性能数据 2 已收录
-------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

2 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³
nu	0.26	

各标准中的名称

37 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	6	英国	3
F11401 该牌号专有名称	uns	150	bs
F11701 该牌号专有名称	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

瑞典	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
欧洲	2
EN-GJL-150 该牌号专有名称	din-en
GG-15 该牌号专有名称	din-en
法国	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
日本	2
FC15	jis
FC150	jis
俄罗斯 / 独联体	2
SCH15	gost
C415	gost
波兰	2
Z115	pn
Z1150	pn
奥地利	2
GG15	onorm
GG150	onorm
西班牙	1
FG15	une
国际	1
150	iso

中国	1
HT150	gb
意大利	1
G15	uni
捷克	1
422415	csn
拉丁美洲	1
FG150	copant
匈牙利	1
OV15	msz
罗马尼亚	1
FC150	stas
澳大利亚 / 新西兰	1
T150	as-nzs
保加利亚	1
Vch15	bds
比利时	1
FGG15	nbn
荷兰	1
GG15	nen
台湾	1
FC150	cns

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 150 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
EN-JL1020

发布
2026年9月4日