

材料编号 EN-JL1060

350/22

材料号 EN-JL1060

亦列为 EN-GJL-350

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 35 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 35 覆盖 21 个地区	性能数据 2 已收录
-------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、2 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

物理性能

2 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545

关于 350/22 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
EN-JL1060

发布
2026年9月6日