

材料编号 1.4401 · 类别 1.4

# 845

## 材料号 1.4401

亦列为 X 5 CrNiMo 18 10


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 19 个地区的 134 个标准牌号。

|                      |                                |                       |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 密度<br><b>8</b> g/cm³ | 其他标准名称<br><b>134</b> 覆盖 19 个地区 | 性能数据<br><b>11</b> 已收录 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|


### 化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

### 预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

4 种状态、13 项数值

| 状态 · 尺寸               | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Pipe                  | 540                     | 220                     | 40      | 55     | 1500                     |
| Pipe                  | 540                     | 220                     | 35      | 50     | 1400                     |
| COLD ROLLED           |                         |                         |         |        | HV                       |
| Cold rolled           |                         |                         |         |        | 220–400                  |
| QUENCHED AND TEMPERED |                         |                         |         |        | HB                       |
| Quenched and tempered |                         |                         |         |        | 215                      |
| SOLUTION ANNEALED     |                         |                         |         |        | HB                       |
| Solution annealed     |                         |                         |         |        | 200                      |

物理性能

2 项数值

| 状态 · 尺寸 | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa          | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K |
|---------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20      | 7.9                      | 214               | –                            |
| 100     | –                        | –                 | 17.1                         |
| 200     | –                        | –                 | 17.6                         |
| 300     | –                        | –                 | 18.1                         |
| 400     | –                        | 184               | 18.4                         |
| 500     | –                        | 175               | 19                           |
| 600     | –                        | –                 | 19.3                         |
| 700     | –                        | –                 | 19.6                         |
| 800     | –                        | –                 | 19.8                         |
| 项目      | 数值                       | 单位                |                              |
| 密度      | 8                        | g/cm <sup>3</sup> |                              |

工艺性能

| 项目  | 数值                   | 单位 |
|-----|----------------------|----|
| 焊接性 | without limitations. |    |

各标准中的名称

134 个牌号 · 其中 5 个已证实相同

|                   |          |            |      |
|-------------------|----------|------------|------|
| 美国                | 67       | A826       | astm |
| S31600            | uns      | A831       | astm |
| S31603            | uns      | A943       | astm |
| S31609 该牌号专有名称    | uns      | A965       | astm |
| 30316             | aisi-sae | A988       | astm |
| 316               | aisi-sae | F 138      | astm |
| 316H 该牌号专有名称      | aisi-sae | F1667      | astm |
| 316L              | aisi-sae | F2215      | astm |
| S31600            | aisi-sae | F2281      | astm |
| S31609            | aisi-sae | F3184      | astm |
| A 182 Grade F316  | astm     | F593       | astm |
| A 312 Grade TP316 | astm     | F594       | astm |
| A 403 Grade WP316 | astm     | F738       | astm |
| A1012             | astm     | F836       | astm |
| A1022             | astm     | F837       | astm |
| A1049             | astm     | F879       | astm |
| A167              | astm     | F899       | astm |
| A182              | astm     | F957       | astm |
| A193              | astm     | TP316      | astm |
| A194              | astm     | TP316L     | astm |
| A213              | astm     |            |      |
| A240              | astm     | 日本         | 13   |
| A249              | astm     | SUS 316A   | jis  |
| A264              | astm     | SUS 316FB  | jis  |
| A269              | astm     | SUS 316HFB | jis  |
| A270              | astm     | SUS 316HTB | jis  |
| A271              | astm     | SUS 316HTP | jis  |
| A276              | astm     | SUS 316TB  | jis  |
| A312              | astm     | SUS 316TBS | jis  |
| A313              | astm     | SUS 316TKA | jis  |
| A314              | astm     | SUS 316TKC | jis  |
| A320              | astm     | SUS 316TP  | jis  |
| A336              | astm     | SUS F 316  | jis  |
| A358              | astm     | SUS Y 316  | jis  |
| A368              | astm     | SUS316     | jis  |
| A376              | astm     |            |      |
| A403              | astm     | 英国         | 11   |
| A409              | astm     | 316 S 17   | bs   |
| A430              | astm     | 316 S 19   | bs   |
| A479              | astm     | 316 S 33   | bs   |
| A484              | astm     | 316 S 40   | bs   |
| A580              | astm     | 316 S 41   | bs   |
| A632              | astm     | 316S16     | bs   |
| A666              | astm     | 316S31     | bs   |
| A688              | astm     | 58J        | bs   |
| A793              | astm     | 845        | bs   |
| A813              | astm     | EN58J      | bs   |
| A814              | astm     | S31 EN 58J | bs   |

|                           |       |                                     |        |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 美国 / 航空航天                 | 9     | 欧洲                                  | 3      |
| 5507                      | ams   | 1.4401                              | din-en |
| 5524                      | ams   | X 5 CrNiMo 18 10 <div>该牌号专有名称</div> | din-en |
| 5573                      | ams   | X5CrNiMo17-12-2 <div>该牌号专有名称</div>  | din-en |
| 5584                      | ams   |                                     |        |
| 5648                      | ams   | 中国                                  | 2      |
| 5649                      | ams   | 0Cr17Ni11Mo2                        | gb     |
| 5653                      | ams   | 0Cr17Ni12Mo2                        | gb     |
| 5690                      | ams   |                                     |        |
| 5691                      | ams   | 波兰                                  | 2      |
|                           |       | 00H17N14M2                          | pn     |
| 法国                        | 7     | 0H17N12M2T                          | pn     |
| Z2CND17-12                | afnor |                                     |        |
| Z3CND17-11-02             | afnor | 意大利                                 | 1      |
| Z6CND17-11-02             | afnor | X5CrNiMo17-12                       | uni    |
| Z6CND17.11                | afnor |                                     |        |
| Z6CND17.12                | afnor | 瑞典                                  | 1      |
| Z7CND17-11-02             | afnor | 2347                                | ss     |
| Z7CND17-12-02             | afnor |                                     |        |
|                           |       | 捷克                                  | 1      |
| 俄罗斯 / 独联体                 | 6     | 17346                               | csn    |
| 03Ch17N13M2               | gost  |                                     |        |
| 03X17H13M2                | gost  | 斯洛伐克                                | 1      |
| 03X17H14M2                | gost  | 17 346                              | stn    |
| 08Ch16N11M3               | gost  |                                     |        |
| 08KH16N11M3               | gost  | 巴西                                  | 1      |
| 08X16H11M3                | gost  | 316                                 | abnt   |
|                           |       |                                     |        |
| 西班牙                       | 5     | 塞尔维亚                                | 1      |
| 03                        | une   | C <del>4</del> 573                  | srps   |
| F.310.A                   | une   |                                     |        |
| F.3534 <div>该牌号专有名称</div> | une   | 前南斯拉夫                               | 1      |
| F.3543                    | une   | C <del>4</del> 573                  | jus    |
| F.3543-X5CrNiMo17-12      | une   |                                     |        |
|                           |       | 澳大利亚 / 新西兰                          | 1      |
|                           |       | 316                                 | as-nzs |
|                           |       |                                     |        |
|                           |       | 奥地利                                 | 1      |
|                           |       | X5CrNiMo17-12-2KW                   | onorm  |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 845 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。