

材料编号 EN-JL1030

422420

材料号 EN-JL1030

亦列为 EN-GJL-200

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 22 个地区的 37 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 37 覆盖 22 个地区	性能数据 2 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

2 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

各标准中的名称

37 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	5	英国	3
F12101 该牌号专有名称	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

法国	3
FGL200	afnor
Ft 20 D	afnor
Ft20	afnor
瑞典	3
O120	ss
O120-00	ss
O120	ss
欧洲	2
EN-GJL-200 该牌号专有名称	din-en
GG-20 该牌号专有名称	din-en
日本	2
FC20	jis
FC200	jis
俄罗斯 / 独联体	2
SCH20	gost
C420	gost
波兰	2
Z120	pn
ZI200	pn
奥地利	2
GG20	onorm
GG200	onorm
西班牙	1
FG20	une

国际	1
200	iso
中国	1
HT200	gb
意大利	1
G20	uni
捷克	1
422420	csn
拉丁美洲	1
FG200	copant
匈牙利	1
OV20	msz
罗马尼亚	1
FC200	stas
澳大利亚 / 新西兰	1
T220	as-nzs
保加利亚	1
Vch20	bds
比利时	1
FGG20	nbn
荷兰	1
GG20	nen
台湾	1
FC200	cns

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 422420 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JL1030	2026年9月3日