

11 SMnPb 37

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 8 个地区的 13 个标准牌号。

化学成分	质量分数 (%)
------	----------

Response	Percentage
Yes	75%

对数刻度, 0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

2 种状态、11 项数值

Steel Equivalents · steelequivalents.com

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
16 – 40	460–710	8
40 – 63	400–650	9
63 – 100	360–630	9
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		107–169

物理性能			1 项数值
项目	数值	单位	
密度	7.85	g/cm ³	

各标准中的名称			13 个牌号 · 其中 4 个已证实相同		
欧洲		3	英国		1
1.0737	din-en		230M07Pb		bs
11 SMnPb 37	该牌号专有名称	din-en			
9 SMnPB 36	该牌号专有名称	din-en	法国		1
			S300Pb		afnor
西班牙		3	意大利		1
12SMnP35	une		CF9SMnPb36		uni
F.2114	une				
F.2114-12SMnPb35	une		瑞典		1
			1926		ss
美国		2	拉丁美洲		1
G12144	该牌号专有名称	uns	12L14		copant
12L14	该牌号专有名称	aisi-sae			

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 11 SMnPb 37 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0737	2026年8月21日