

材料编号 1.8522 · 类别 1.8

33CrMoV12-9

材料号 1.8522


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 3 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 3 覆盖 2 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 94.5 % ● Cr — 3.1 % ● Mo — 0.9 % ● Mn — 0.6 % ● 痕量元素与杂质 · 1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、9 项数值

QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	A %
16 – 40	1150-1350	11
40 – 100	1050-1250	12
100 – 160	950-1150	12
160 – 250	900-1100	13
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		248

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

美国	2	欧洲	1
K24340	uns	33CrMoV12-9	该牌号专有名称
AMS 6481	astm		din-en

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 33CrMoV12-9 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.8522	2026年9月9日