

材料编号 1.6745 · 类别 1.6

40NiMoCr10-5

材料号 1.6745


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 5 个地区的 7 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 7 覆盖 5 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



铁——余量，任何标准都不会列出它 — 94.9 % Ni — 2.6 % Cr — 0.7 % Mn — 0.6 % 痕量元素与杂质 · 1.2 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 734 °C	预测 AE1 700 °C	预测 ACM 605 °C	预测 BS 495 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

7 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	2	欧洲	1
40ChN2MA	gost	40NiMoCr10-5	该牌号专有名称
40KhN2MA	gost		din-en
意大利	2	法国	1
40 NiCrMo 7	uni	40 NCD 7	afnor
NCM 4	uni	波兰	1
		40HNMA	pn

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 40NiMoCr10-5 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.6745	2026年8月21日