

材料编号 1.2826 · 类别 1.2

60MnSiCr4

材料号 1.2826


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 10 个地区的 15 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 15 覆盖 10 个地区	性能数据 7 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.1 % ■ Mn — 1 % ■ Si — 0.9 % ■ C — 0.6 % ■ 痕量元素与杂质 · 0.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

15 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

波兰	3	欧洲	1
60S2A	pn	60MnSiCr4 该牌号专有名称	din-en
60SG	pn		
60SGH	pn	英国	1
美国	2	251H60	bs
9260	aisi-sae	法国	1
G92600	aisi-sae	61SiCr7	afnor
日本	2	国际	1
SUP6	jis	60MnSiCr4	iso
SUP7	jis		
俄罗斯 / 独联体	2	中国	1
60S2A	gost	60Si2Mn	gb
60C2A	gost	保加利亚	1
		60S2A	bds

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 60MnSiCr4 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.2826	2026年9月5日