

材料编号 EN-JL1060

EN-GJL-350

材料号 EN-JL1060

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 35 个标准牌号。

密度	其他标准名称	性能数据
7.85 g/cm³	35 覆盖 21 个地区	2 已收录

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、2 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

物理性能

2 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545
项目	数值	单位			
密度	7.85	g/cm³			

项目	数值	单位
nu	0.26	

各标准中的名称

35 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	3	奥地利	2
F13501 该牌号专有名称	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
英国	3	西班牙	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs	国际	1
Grade 350	bs	350	iso
法国	3	中国	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor		
Ft35	afnor	捷克	1
瑞典	3	422435	csn
0135	ss	拉丁美洲	1
0135-00	ss	FG350	copant
O135	ss		
欧洲	2	匈牙利	1
EN-GJL-350 该牌号专有名称	din-en	OV35	msz
GG-35 该牌号专有名称	din-en	罗马尼亚	1
日本	2	FC350	stas
FC35	jis	澳大利亚 / 新西兰	1
FC350	jis	T350	as-nzs
俄罗斯 / 独联体	2	保加利亚	1
SCH35	gost	Vch35	bds
C435	gost		
意大利	2	比利时	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni	荷兰	1
波兰	2	GG35	nen
Z135	pn		
ZI350	pn		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-GJL-350 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JL1060	2026年9月5日