

材料编号 EN-JS1072

# EN-GJS-400-15U

## 材料号 EN-JS1072

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 18 个地区的 31 个标准牌号。

|                                     |                               |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 其他标准名称<br><b>31</b> 覆盖 18 个地区 | 性能数据<br><b>1</b> 已收录 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|

### 化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

### 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

### 物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

### 各标准中的名称

31 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

|                        |        |         |     |
|------------------------|--------|---------|-----|
| 法国                     | 5      | 英国      | 2   |
| 400/17                 | afnor  | 420-12  | bs  |
| FCS 400-12             | afnor  | SNG 420 | bs  |
| FGS370-17              | afnor  | 国际      | 2   |
| FGS400-12              | afnor  | 400-12  | iso |
| FGS400-15              | afnor  | 400-15  | iso |
| 欧洲                     | 2      | 日本      | 2   |
| EN-GJS-400-15U 该牌号专有名称 | din-en | FCD40   | jis |
| GGG-40 该牌号专有名称         | din-en | FCD400  | jis |

|            |          |
|------------|----------|
| 中国         | 2        |
| QT400-15   | gb       |
| QT400-18   | gb       |
| 俄罗斯 / 独联体  | 2        |
| VCH40      | gost     |
| BЧ40       | gost     |
| 意大利        | 2        |
| GS 370-17  | uni      |
| GS400-12   | uni      |
| 瑞典         | 2        |
| 07 17-02   | ss       |
| 0717-00    | ss       |
| 澳大利亚 / 新西兰 | 2        |
| 0717-02    | as-nzs   |
| 300-17     | as-nzs   |
| 美国         | 1        |
| 60-40-18   | aisi-sae |

|           |       |
|-----------|-------|
| 西班牙       | 1     |
| FGE 38-17 | une   |
| 捷克        | 1     |
| 422304    | csn   |
| 波兰        | 1     |
| Zs40015   | pn    |
| 保加利亚      | 1     |
| 380-17    | bds   |
| 奥地利       | 1     |
| SG38      | onorm |
| 比利时       | 1     |
| FNG38-17  | nbn   |
| 芬兰        | 1     |
| GRP400    | sfs   |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 EN-GJS-400-15U 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|        |        |           |            |
|--------|--------|-----------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号       | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | EN-JS1072 | 2026年8月21日 |