

材料编号 EN-JS1083

EN-GJS-500-7C

材料号 EN-JS1083

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 29 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 29 覆盖 21 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

29 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	3	英国	2
65-45-12	aisi-sae	500/7	bs
70-50-05	aisi-sae	SNG 500	bs
80-55-06	aisi-sae	俄罗斯 / 独联体	2
欧洲	2	VCH50	gost
EN-GJS-500-7C 该牌号专有名称	din-en	B450	gost
GGG-50 该牌号专有名称	din-en	意大利	2
		GS 500	uni
		GS500-7	uni

波兰	2	捷克	1
ZS5002	pn	422305	csn
Zs5007	pn		
奥地利	2	拉丁美洲	1
GGG500	onorm	FMNP55005	copant
SG50	onorm		
法国	1	匈牙利	1
FGS 500-7	afnor	GoV50	msz
西班牙	1	澳大利亚 / 新西兰	1
FGE 50-7	une	500-7	as-nzs
国际	1	保加利亚	1
500-7	iso	500-2	bds
日本	1	比利时	1
FCD500	jis	FNG50-7	nbn
中国	1	荷兰	1
QT500-7	gb	GN50	nen
瑞典	1	芬兰	1
07 27-02	ss	GRP500	sfs

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-GJS-500-7C 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JS1083	2026年9月11日