

材料编号 EN-JS1060

EN-GJS-600-3

材料号 EN-JS1060

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 32 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 32 覆盖 21 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

32 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

欧洲	3	西班牙	1
EN-GJS-600-3 该牌号专有名称	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 该牌号专有名称	din-en	国际	1
Grade 600/3 该牌号专有名称	din-en	600-3	iso
英国	3	中国	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	瑞典	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
美国	2	捷克	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	拉丁美洲	1
法国	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	匈牙利	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
日本	2	澳大利亚 / 新西兰	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	保加利亚	1
俄罗斯 / 独联体	2	600-2	bds
VCH60	gost	比利时	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
意大利	2	荷兰	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	芬兰	1
波兰	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
奥地利	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-GJS-600-3 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。