

材料编号 EN-JS1102

EN-GJS-700-2U

材料号 EN-JS1102

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 22 个地区的 37 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 37 覆盖 22 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

37 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	10	法国	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost		
VCH70	gost	国际	1
BЧ70	gost	700-2	iso
ДП70-МП	gost		
ПК70-6.0	gost	日本	1
ПК70-6.4	gost	FCD700	jis
ПК70-6.8	gost		
ПК70-7.4	gost	意大利	1
P12MΦ5-МП	gost	GS 700-2	uni
欧洲	2	瑞典	1
EN-GJS-700-2U 该牌号专有名称	din-en	07 37-01	ss
GGG-70 该牌号专有名称	din-en		
英国	2	捷克	1
700/2	bs	422307	csn
SNG 700	bs		
西班牙	2	拉丁美洲	1
FGE70-2	une	FMNP70002	copant
FGS 70-2	une		
中国	2	匈牙利	1
QT700-18	gb	GoV70	msz
QT700-2	gb		
波兰	2	澳大利亚 / 新西兰	1
Zs70002	pn	700-2	as-nzs
ZS7002	pn		
奥地利	2	罗马尼亚	1
GGG700	onorm	FGN70-3	stas
SG70	onorm		
美国	1	保加利亚	1
100-70-03	aisi-sae	700-2	bds
		比利时	1
		FNG70-2	nbn
		荷兰	1
		GN70	nen
		芬兰	1
		GRP700	sfs

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 EN-GJS-700-2U 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JS1102	2026年9月6日