

材料编号 1.3350 · 类别 1.3

HS6-6-2

材料号 1.3350

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 3 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 3 覆盖 3 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------


化学成分 质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 79.1% ■ W — 6.3% ■ Mo — 6% ■ Cr — 4.2% ■ 微量元素与杂质 · 4.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、2 项数值

状态 · 尺寸	HB
Annealed	262
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	262

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	1	韩国	1
HS6-6-2 该牌号专有名称	din-en	SKH52 该牌号专有名称	ks
日本	1		
SKH52	jis		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 HS6-6-2 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.3350	2026年9月14日