

材料编号 1.8864 · 类别 1.8

P460QL2


材料号 1.8864

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 2 个标准牌号。


密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 2 覆盖 2 个地区	性能数据 16 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分

质量分数 (%)



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 802 °C	预测 AE1 708 °C	预测 ACM 429 °C	预测 BS 515 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

力学性能

1 种状态、5 项数值

QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 50	460	–
50 – 100	440	–
≤ 100	–	550–720
100 – 150	400	500–670

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

欧洲	1	美国	1
P460QL2 该牌号专有名称	din-en	K12437	uns

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 P460QL2 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.8864	2026年9月5日