

材料编号 2.4066 · 类别 2.4

S-Ni 99,2

材料号 2.4066

亦列为 Ni 99,2


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 10 个地区的 43 个标准牌号。

密度 8.85 g/cm ³	其他标准名称 43 覆盖 10 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

化学成分

质量分数 (%)

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	8.85	g/cm ³

各标准中的名称

43 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	14	中国	4
N02100	uns	H02200	gb
N02200	uns	H02201	gb
N02201	uns	NS5200	gb
B160	astm	NS5201	gb
B161	astm		
B162	astm	欧洲	2
B163	astm	Ni 99,2 该牌号专有名称	din-en
B366	astm	S-Ni 99,2 该牌号专有名称	din-en
B564	astm		
B725	astm	英国	2
B730	astm	NA 11	bs
B751	astm	NA 12	bs
B775	astm		
B829	astm	法国	2
		Ni-01	afnor
		Ni-02	afnor
国际	10	美国 / 航空航天	2
C-Ni99	iso	5533	ams
C-Ni99-HC	iso	5553	ams
N5	iso		
NC2100	iso		
NC2100-HC	iso	俄罗斯 / 独联体	2
Ni99,0	iso	NP2	gost
Ni99.0/LC	iso	NP4	gost
NW2200	iso		
NW2201	iso	波兰	1
stop odlewany	iso	L210H21	pn
日本	4		
NLCB	jis		
NLCP	jis		
NNCB	jis		
NNCP	jis		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S-Ni 99,2 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	2.4066	2026年9月12日