

材料编号 1.8810 · 类别 1.8

# S355G8

## 材料号 1.8810

亦列为 S355G8+M


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 9 个标准牌号。

|                                     |                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 其他标准名称<br><b>9</b> 覆盖 4 个地区 | 性能数据<br><b>15</b> 已收录 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

### 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.9 %    ● Mn — 1.3 %    ● Ni — 0.5 %    ● Si — 0.4 %    ● 痕量元素与杂质 · 1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

|                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预测 AE3<br>822 °C | 预测 AE1<br>711 °C | 预测 ACM<br>385 °C | 预测 BS<br>552 °C |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|

物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各标准中的名称

9 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

|                             |          |           |    |
|-----------------------------|----------|-----------|----|
| 欧洲                          | 4        | 挪威        | 2  |
| 2WGr.50/50T                 | din-en   | Y21S355M3 | ns |
| S355G8                      | din-en   | Y21S355N3 | ns |
| S355G8+M <div>该牌号专有名称</div> | din-en   | 英国        | 1  |
| S355G8+N <div>该牌号专有名称</div> | din-en   | 355EMZ    | bs |
| 美国                          | 2        |           |    |
| 2HGr.50                     | aisi-sae |           |    |
| 2WGr.50/50T                 | aisi-sae |           |    |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S355G8 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.8810 | 2026年9月21日 |