

材料编号 1.8914 · 类别 1.8

S620Q

材料号 1.8914

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 4 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 4 覆盖 2 个地区	性能数据 17 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 92.1 % ● Ni — 2 % ● Mn — 1.7 % ● Cr — 1.5 % ● 微量元素与杂质 · 2.7%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

由成分计算 · °C

预测 AE3
792 °C

1 种状态、5 项数值

状态 · 尺寸

1 项数值

项目

4 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲

3

法国

:

FeE620V

din-en

E620TR

afnor

S620Q 该牌号专有名称

din-en

StE 620 V 该牌号专有名称

din-en

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表

[查看材料页面](#)

牌号检索

检索全部牌号

材料号

1.8914

发布

2026年9月15日