

材料编号 1.0037 · 类别 1.0

St 37-2 G

材料号 1.0037

亦列为 S235JR+CR

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 10 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 10 覆盖 4 个地区	性能数据 5 已收录
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 99.7 % ● C — 0.2 % ● P — 0 % ● S — 0 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

10 个牌号 · 其中 5 个已证实相同

美国	5	欧洲	2
G10150 该牌号专有名称	uns	S235JR+CR 该牌号专有名称	din-en
K02401 该牌号专有名称	uns	St 37-2 G 该牌号专有名称	din-en
1015 该牌号专有名称	aisi-sae		
A283 Gr.C	aisi-sae	波兰	2
A573	aisi-sae	St3S	pn
		St3SX	pn
		塞尔维亚	1
		C0363	srps

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 St 37-2 G 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0037	2026年8月21日