

材料编号 1.4724 · 类别 1.4

X10CrA113

材料号 1.4724

亦列为 X10CrAl13

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 15 个地区的 33 个标准牌号。

密度 7.7 g/cm³	其他标准名称 33 覆盖 15 个地区	性能数据 8 已收录
------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 83.8 % ● Cr — 13 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● 痕量元素与杂质 · 1.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

力学性能

2 种状态、5 项数值

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				192
状态 · 尺寸	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	345	15	60

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.7	g/cm³

各标准中的名称

33 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体		6	法国		2
10Ch13SJ <u>u</u>		gost	Z10C13		afnor
10KH13SYU		gost	Z13C13		afnor
10X13C <u>H</u> O		gost	意大利		
1X12C <u>H</u> O		gost	2		
ст.10X13C <u>H</u> O		gost	X10CrA112		uni
ЭИ404		gost	X10CrAl12		uni
西班牙		5	日本		1
F.13152-X 10 CrAl13		une	SUS405		jis
F.311		une	中国		
F.3152		une	1		
X10CrAl13		une	OCr13Al		gb
X10CrAlSi13		une	捷克		
欧洲		4	17125		
1.4724		din-en	斯洛伐克		
X10CrAl13		din-en	1		
X10CrAl13 该牌号专有名称		din-en	17 125		stn
X10CrAlSi13 该牌号专有名称		din-en	塞尔维亚		
美国		4	1		
405		aisi-sae	C4972		srps
MT405		aisi-sae	波兰		
S40500		aisi-sae	1		
A 268 TP405		astm	H13JS		pn
英国		2	匈牙利		
403S17		bs	1		
X10CrAlSi13		bs	H12		msz
			保加利亚		
			1		
			Ch13SJ <u>u</u>		bds

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 X10CrA113 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4724	2026年9月7日