

材料编号 1.4019 · 类别 1.4

X14CrS17

材料号 1.4019

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 17 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 17 覆盖 4 个地区	性能数据 8 已收录
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 79.6 % ■ Cr — 17 % ■ Mn — 1.5 % ■ Si — 1 % ■ 痕量元素与杂质 · 0.9%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

17 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

美国	14	欧洲	1
S43020	uns	X14CrS17 该牌号专有名称	din-en
430F	aisi-sae		
51430F	aisi-sae	日本	1
A314	astm	SUS 430F	jis
A473	astm		
A581	astm	中国	1
A582	astm	Y1Cr17	gb
A895	astm		
F2281	astm		
F593	astm		
F594	astm		
F738	astm		
F836	astm		
F899	astm		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 X14CrS17 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4019	2026年9月5日