

材料编号 1.7366 · 类别 1.7

X16CrMo5-1

材料号 1.7366


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 6 个地区的 11 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 11 覆盖 6 个地区	性能数据 12 已收录
-------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 92.7 % ■ Cr — 5 % ■ Mn — 0.6 % ■ Mo — 0.6 % ■ 痕量元素与杂质 · 1.2%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

11 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	5	欧洲	1
K41545 该牌号专有名称	uns	X16CrMo5-1 该牌号专有名称	din-en
A182 grade F5	astm	英国	1
A199 grade T5	astm	625	bs
A200 grade T5	astm	法国	1
A213 grade T5	astm	Z10CD5-05	afnor
俄罗斯 / 独联体	2	波兰	1
15Ch5M	gost	H5M	pn
15Kh5M	gost		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 X16CrMo5-1 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7366	2026年9月21日