

材料编号 1.4480 · 类别 1.4

X6CrNiMo26-4-2

材料号 1.4480

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 13 覆盖 4 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 67.4 % ■ Cr — 25.5 % ■ Ni — 3.8 % ■ Mo — 1.5 % ■ 痕量元素与杂质 · 1.9%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	10	欧洲	1
S32900 该牌号专有名称	uns	X6CrNiMo26-4-2 该牌号专有名称	din-en
329 该牌号专有名称	aisi-sae		
A1022	astm	日本	1
A240	astm	SUS 329J1	jis
A480	astm		
A789	astm	中国	1
A790	astm	0Cr26Ni5Mo2	gb
A928	astm		
A949	astm		
F2215	astm		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 X6CrNiMo26-4-2 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4480	2026年9月3日