

材料编号 1.4845 · 类别 1.4

X8CrNi25-21

材料号 1.4845

亦列为 X12CrNi25-21

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 20 个地区的 91 个标准牌号。

密度 7.9 g/cm³	其他标准名称 91 覆盖 20 个地区	性能数据 10 已收录
------------------------	-------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 50.7 % ● Cr — 25 % ● Ni — 20.5 % ● Mn — 2 % ● 痕量元素与杂质 · 1.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

6 种状态、17 项数值

SOLUTION ANNEALED					HB
Solution annealed					192
QUENCHING 1100 - 1150°C, AIR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	
Ø 212 x 60	500	200	35	50	
状态 · 尺寸	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	
Bar, GOST 5949-75	490	196	35	50	
状态 · 尺寸	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %		
Sheet trick, GOST 7350-77	540	265	35		
状态 · 尺寸	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %		
Sheet thin, GOST 5582-75	510	245	35		
状态 · 尺寸	RM N/mm²		A5 %		
Sheet thin, GOST 4986-79	570		19-38		

物理性能

2 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)	RHO_EL nΩ · m
20	7.9	204	—	13.8	—	1000
100	—	—	14.9	15.9	538	—
200	—	—	15.7	—	—	—
300	—	186	16.6	18.8	—	—
400	7.76	180	17.3	—	—	—
500	7.72	173	17.5	—	—	—
600	7.67	163	17.85	21.7	—	—
700	7.62	153	17.85	—	—	—
800	—	144	—	—	—	—
900	7.54	—	—	—	—	—
项目	数值		单位			
密度	7.9		g/cm³			

工艺性能

项目	数值	单位
焊接性	limited weldability.	

各标准中的名称

91 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	33	日本	8
S31008	该牌号专有名称	uns	SUH310
30310S		aisi-sae	SUS 310S
31 OS		aisi-sae	SUS 310SFB
310		aisi-sae	SUS 310STP
310 H		aisi-sae	SUS 310TB
310S	该牌号专有名称	aisi-sae	SUS Y 310S
314		aisi-sae	SUS310
S31000		aisi-sae	SUS310STB
S31008		aisi-sae	
S31009		aisi-sae	俄罗斯 / 独联体
S31400		aisi-sae	10Ch23N18
A1012		astm	10KH23N18
A167		astm	20Ch23N18
A176		astm	20KH23N18
A213		astm	20X23H18
A240		astm	X23H18
A249		astm	ЭN417
A264		astm	
A276		astm	英国
A312		astm	310S16
A314		astm	310S24
A358		astm	310S25
A409		astm	310S31
A473		astm	X8CrNi25-21
A479		astm	
A484		astm	美国 / 航空航天
A511		astm	5521
A554		astm	5572
A580		astm	5577
A813		astm	5651
A814		astm	7490
A924		astm	
A943		astm	法国
			AF Z12CN25-20
			Z12CN2520
			Z12CN26-21
			Z8CN25-20

意大利	4
X22CrNi25-20	uni
X6CrNi25-21	uni
X6CrNi25-21KG	uni
X6CrNi2520	uni
瑞典	4
2361	ss
2381	ss
7RE10AE	ss
8RE10R	ss
波兰	4
G205	pn
H23N18	pn
H25N20S2	pn
H25N21	pn
欧洲	3
1.4845	din-en
X12CrNi25-21 该牌号专有名称	din-en
X8CrNi25-21 该牌号专有名称	din-en
中国	3
0Cr25Ni20	gb
1Cr25Ni20Si2	gb
OCr25Ni20	gb

西班牙	2
F.331	une
X8CrNi25-21	une
国际	2
H16	iso
X6CrNi25-21	iso
捷克	1
17255	csn
斯洛伐克	1
17 255	stn
匈牙利	1
H9	msz
罗马尼亚	1
12NiCr250	stas
澳大利亚 / 新西兰	1
310S	as-nzs
保加利亚	1
Ch23N18	bds
韩国	1
STS310S	ks

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 X8CrNi25-21 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
1.4845

发布
2026年9月8日