

材料编号 1.4922 · 类别 1.4

1Cr11MoV

材料号 1.4922

亦列为 X20CrMoV11-1

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 8 个地区的 16 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 16 覆盖 8 个地区	性能数据 12 已收录
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 85.3 % ● Cr — 11.3 % ● Mo — 1 % ● Mn — 0.7 % ● 痕量元素与杂质 · 1.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

16 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	4	波兰	2
1.4922	din-en	20H12M1F	pn
X20CrMoV11-1 该牌号专有名称	din-en	X20CrMoV121	pn
X20CrMoV12-1 该牌号专有名称	din-en	国际	1
X22CrMoV12-1	din-en	X20CrMoNV11-1-1	iso
俄罗斯 / 独联体	4	中国	1
20Ch11MNF	gost	1Cr11MoV	gb
20Ch12MNF-Sh	gost	意大利	1
20X11MHΦ	gost	X20CrMoNi1201	uni
20X12MHΦ-Ш	gost	瑞典	1
捷克	2	2317	ss
17 134	csn		
422 916	csn		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1Cr11MoV 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4922	2026年9月14日