

56Si2MnCr


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

其他标准名称 1 覆盖 1 个地区	性能数据 8 已收录
----------------------	---------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 95.8 % ● Si — 1.8 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● 痕量元素与杂质 · 1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

2 种状态、7 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB
淬火及回火	≥ 1500	≥ 1350	≥ 6	–

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB
去应力退火(A)	—	—	—	≤ 280
软化退火(SA)	—	—	—	≤ 248

状态 · 尺寸	HB
去应力退火(A)	≤ 280
软化退火(SA)	≤ 248

热处理			3 种工艺
工序	温度	介质	
软化退火	未给出温度	—	
去应力退火	未给出温度	—	
source joins the operations with + / procedural order			
淬火	未给出温度	—	
回火	未给出温度	—	

各标准中的名称		1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同
中国	1	
56Si2MnCr	该牌号专有名称	gb

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 56Si2MnCr 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日