

60CrMnMo

亦列为 60CrMo3-3


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 4 个标准牌号。

其他标准名称 4 覆盖 4 个地区	性能数据 9 已收录
-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.5 % ● Mn — 0.9 % ● Cr — 0.9 % ● C — 0.6 % ● 微量元素与杂质 — 1.2%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

2 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸		HB	
去应力退火(A)		≤ 280	
软化退火(SA)		≤ 248	
状态 · 尺寸		RM N/mm ²	A %
860±20℃油淬 + 450±50℃回火		≥ 1450	≥ 6

热处理

3 种工艺

工序	温度	介质
软化退火	未给出温度	—
去应力退火	未给出温度	—
source joins the operations with + / procedural order		
淬火	未给出温度	—
回火	未给出温度	—

各标准中的名称

4 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

欧洲		1	日本		1
60CrMo3-3		din-en	SUP13		jis
国际		1	中国		1
60CrMo3-3		iso	60CrMnMo 该牌号专有名称		gb

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 60CrMnMo 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年9月18日