

材料编号 2.4973 · 类别 2.4

GH4141

材料号 2.4973

亦列为 NiCr19CoMo

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 5 个地区的 10 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 10 覆盖 5 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 54.9% ● Cr — 19% ● Co — 11% ● Mo — 9.8% ● 痕量元素与杂质 — 5.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

10 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国 / 航空航天	4	中国	2
5545	ams	GH141	gb
5712	ams	GH4141	gb
5713	ams		
5800	ams	欧洲	1
		NiCr19CoMo 该牌号专有名称	din-en
美国	2		
N07041 该牌号专有名称	uns	法国	1
683 该牌号专有名称	aisi-sae	NC 19KDT	afnor

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 GH4141 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	2.4973	2026年8月20日