

Q245R

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

其他标准名称 1 覆盖 1 个地区	性能数据 12 已收录
----------------------	----------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.5 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● Cr — 0.3 % ● 痕量元素与杂质 · 1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 813 °C	预测 AE1 718 °C	预测 ACM 432 °C	预测 BS 569 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

力学性能

1 种状态、18 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
3 – 16	400-520	≥ 245	≥ 25
16 – 36	400-520	≥ 235	≥ 25
36 – 60	400-520	≥ 225	≥ 25
60 – 100	390-510	≥ 205	≥ 24
100 – 150	380-500	≥ 185	≥ 24
150 – 250	370-490	≥ 175	≥ 24

热处理

1 种工艺

工序	温度	介质
source joins the operations with 或 (or)		
正火	未给出温度	—
正火	未给出温度	—

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

中国	1
Q245R 该牌号专有名称	gb

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Q245R 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日